

# 점착력시험성적서

작성



시험번호 : 1015

시험장소 : 본사 시험실

시험규격 : STM


제 조 처 : 샘플테스트

시험온도 : 25

채취장소 : 본사

시 험 자 : 진현석

확 인 자 : 진현석



시료번호	시험각도	두께	너비	길이	최대하중	10~50Max.	10~50Min.	10~50Avr.
	deg	mm	mm	mm	gf	gf	gf	gf
1	180°	0.045	25	70	6.3	5.4	3.6	4.4
2	180°	0.045	25	70	5.3	5.3	3.5	4.4
3	180°	0.045	25	70	6.2	6.2	3.7	4.7
4	180°	0.045	25	70	6.7	6.0	4.2	5.0
5	180°	0.045	25	70	6.6	6.4	4.9	5.4
6	180°	0.045	25	70	7.0	7.0	4.4	5.7
Avr.		0.045	25	70	6.4	6.0	4.1	4.9

Remarks : 점착력 시험법: KST1028

※ 상기 시험성적서는 참고용 이외 불필요한 타 용도는 금함.

※ 상기 시험성적서는 법적 근거로 사용 될 수 없습니다.