


# 점착력시험성적서

작성



시험번호 : 1199	시험장소 : 본사 시험실
시험규격 : 일반(동계용)	제 조 처 : 샘플테스트
시험온도 : 25	채취장소 : 본사
시 험 자 : 진현석	확 인 자 : 진현석



시료번호	시험각도	두께	너비	길이	최대하중	10~50Max.	10~50Min.	10~50Avr.
	deg	mm	mm	mm	gf	gf	gf	gf
1	180°	0.04	25	70	420.5	405.4	371.3	385.6
2	180°	0.04	25	70	422.9	408.2	364.0	380.2
3	180°	0.04	25	70	415.8	402.3	377.3	389.1
4	180°	0.04	25	70	423.7	410.9	370.0	389.7
5	180°	0.04	25	70	445.9	419.9	361.4	384.9
6	180°	0.04	25	70	418.8	406.1	369.9	390.4
Avr.		0.04	25	70	424.6	408.8	369.0	386.7

Remarks : 점착력 시험법: KST1028

※ 상기 시험성적서는 참고용 이외 불필요한 타 용도는 금함.

※ 상기 시험성적서는 법적 근거로 사용 될 수 없습니다.