

점착력시험성적서

작성



시험번호 : 1172

시험장소 : 본사 시험실

시험규격 : 특판용(MQ)


제 조 처 : 샘플테스트

시험온도 : 25

채취장소 : 본사

시 험 자 : 진현석

확 인 자 : 진현석



시료번호	시험각도	두께	너비	길이	최대하중	10~50Max.	10~50Min.	10~50Avr.
	deg	mm	mm	mm	gf	gf	gf	gf
1	180°	0.04	25	70	335.0	335.0	290.0	312.0
2	180°	0.04	25	70	329.0	310.0	283.0	296.3
3	180°	0.04	25	70	357.0	356.0	314.0	333.9
4	180°	0.04	25	70	357.0	351.0	324.0	338.0
5	180°	0.04	25	70	352.0	351.0	308.0	333.9
6	180°	0.04	25	70	330.0	308.0	282.0	293.3
Avr.		0.04	25	70	343.3	335.2	300.2	317.9

Remarks : 점착력 시험법: KST1028

※ 상기 시험성적서는 참고용 이외 불필요한 타 용도는 금함.

※ 상기 시험성적서는 법적 근거로 사용 될 수 없습니다.