

점착력시험성적서

작성



시험번호 : 1205

시험장소 : 본사 시험실

시험규격 : S6


제 조 처 : 샘플테스트

시험온도 : 25

채취장소 : 본사

시 험 자 : 진현석

확 인 자 : 진현석



| 시료번호 | 시험각도 | 두께 | 너비 | 길이 | 최대하중 | 10~50Max. | 10~50Min. | 10~50Avr. |
|------|------|-------|----|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| | deg | mm | mm | mm | gf | gf | gf | gf |
| 1 | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 749.5 | 749.3 | 720.1 | 735.7 |
| 2 | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 756.7 | 751.6 | 722.7 | 738.5 |
| 3 | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 700.0 | 700.0 | 627.0 | 667.8 |
| 4 | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 705.8 | 694.5 | 639.0 | 673.1 |
| 5 | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 726.6 | 703.7 | 638.4 | 674.0 |
| 6 | 180° | 0.045 | 25 | 70 | 740.3 | 726.8 | 636.2 | 686.2 |
| Avr. | | 0.045 | 25 | 70 | 729.8 | 721.0 | 663.9 | 695.9 |

Remarks : 점착력 시험법: KST1028

※ 상기 시험성적서는 참고용 이외 불필요한 타 용도는 금함.

※ 상기 시험성적서는 법적 근거로 사용 될 수 없습니다.